Fiche technique

goPrimer Silikat

Couche de fond aqueuse, silicatée



Version 22.10.2024

Description

Application

- Extérieur et intérieur
- Sur supports minéraux
- Comme couche de fond avant les revêtements ultérieurs en silicate de dispersion

Caractéristiques

- Couche de fond silicatée
- Diluable à l'eau
- Régulateur d'absorption
- Renforce la surface
- Promoteur d'adhérence
- Bon pouvoir de pénétration

Optique

- Transparent

Particularités/Remarques

- Diluer l'apprêt avec de l'eau si nécessaire, afin qu'il ne sèche pas de manière brillante.
- Protéger les surfaces sensibles, par ex. le verre, le marbre, les surfaces peintes ou à peindre

Données techniques

Caractéristiques	Norme / presc. d'essai	Valeur / unité	Remarques
Densité	EN ISO 2811	1,0 g/cm³	

Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes ou des valeurs approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une seule livraison peuvent varier légèrement sans que cela n'affecte l'adéquation du produit.

Sous-sol

Exigences

Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt de couches frittées, d'efflorescences et d'agents de séparation. Les supports neufs doivent être durcis à cœur pendant au moins 14 jours.

Préparatifs

Vérifier la capacité portante des revêtements existants. Enlever les revêtements non porteurs.

Traitement

Température de traitement

Température inférieure du support et de l'air : +5 °C
Température supérieure du support et de l'air : +30 °C

Préparation du matériel

Bien agiter le matériau dans son emballage d'origine avant l'application. Diluer le matériau avec de l'eau jusqu'à un rapport de mélange de 1 : 1, en fonction de la porosité du support.

Consommation

Mode d'application	Consommation approx.
Par couche	0,15 - 0,60 l/m².

La consommation de produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne peuvent servir que d'orientation. Les valeurs de consommation exactes doivent être déterminées le cas échéant sur l'objet.

Structure du revêtement

Recommandation : pour les supports très absorbants et sablonneux, appliquer le produit en plusieurs couches, mouillé sur mouillé, afin d'assurer une profondeur de pénétration et une consolidation du support optimales.

Applikation

Au pinceau, au rouleau, au pistolet airless.

Appliquer et faire pénétrer le matériau à l'aide d'une brosse à plafond, par exemple. Les couches de fond ne doivent pas former de couche brillante.

Séchage, durcissement, temps de recouvrement

Le produit sèche physiquement par évaporation de l'eau. Une humidité de l'air élevée, un faible échange d'air et des températures basses prolongent le temps de durcissement et de séchage. A +20 °C de température de l'air et du support et 65 % d'humidité relative : recouvrable après environ 12 heures.

Nettoyage des outils
Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Livrer

Teinte de couleur
Incolore

Emballage
Bidon

Stockage

Conditions de stockage
Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.

Durée de stockage
La meilleure qualité dans l'emballage d'origine non ouvert est garantie si les conditions de stockage sont respectées jusqu'à l'expiration de la durée maximale de stockage. Ceci est indiqué par le numéro de lot sur l'emballage.
Explication du numéro de lot :
Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine calendaire.
Exemple : 6450013223 - Durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine en 2026.
Consommer rapidement après ouverture. Les impuretés introduites peuvent réduire la durée de conservation, p. ex. par des outils sales.

Élimination
L'élimination correcte des déchets est essentielle pour la protection de l'environnement et le respect des dispositions légales. Il est important de se renseigner sur les exigences spécifiques de votre région et de s'assurer que tous les matériaux sont correctement classés et éliminés. En cas d'incertitude, il convient de toujours consulter les autorités compétentes ou les entreprises d'élimination des déchets.

Marquage

Groupe de produits
Apprêt

Composition
Selon la directive VdL sur les peintures pour le bâtiment
Liant inorganique
Dispersion de polymères
Eau
Aliphatiques
Stabilisateurs

GISCODE
BSW20

Sécurité
Ce produit est soumis à l'obligation de marquage conformément au règlement CE en vigueur. Consulter la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se réfèrent au produit prêt à l'emploi, non trans-

formé.

EUH210
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH208
Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques. Il s'agit d'agents de conservation. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Remarques particulières

Les informations et données contenues dans cette fiche technique sont destinées à garantir l'usage et l'aptitude à l'emploi habituels et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Elles ne dispensent toutefois pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits.

Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Gonon System AG
Flüelistrasse 5 / Postfach
8226 Schleitheim
+41 52 687 47 47

Gonon System SA
Route des Barges 1
1680 Romont
+41 26 652 90 30

info@gonon.ch
www.gonon.ch