Fiche technique

goPrimer Uni

Primaire universel aqueux à base d'acrylate, amélioré au siloxane



Version 9.5.2025

Description

Application

- Extérieur
- Sur des supports minéraux et organiques
- Sur d'anciens revêtements dégradés et porteurs
- Pour la consolidation d'anciennes peintures farinantes mais solides et d'enduits sablonneux
- Pour réduire le pouvoir absorbant d'enduits extérieurs neufs ou usés par les intempéries et de matériaux de construction similaires

Caractéristiques

- Renforce la surface
- Traité au siloxane
- Haute résistance à l'eau
- Haut pouvoir de pénétration
- Régulateur d'absorption
- Promoteur d'adhérence
- Diluable à l'eau

Optique

- Transparent, légèrement jaunâtre

Particularités/Remarques

- Diluer l'apprêt avec de l'eau si nécessaire, afin qu'il ne sèche pas de manière brillante.

Données techniques

Caractéristiques	Norme / presc. d'essai	Valeur / unité	Remarques
Densité	EN ISO 2811	1,0 g/cm³	

Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes ou des valeurs approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une seule livraison peuvent varier légèrement sans que cela n'affecte l'adéquation du produit.

Sous-sol

Exigences

Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt de couches de frittage, d'efflorescences et d'agents de séparation.

Préparatifs

Vérifier la capacité portante des revêtements existants. Enlever les revêtements non porteurs.

Traitement

Température de traitement

Température inférieure du support et de l'air : +5 °C
Température supérieure du support et de l'air : +30 °C

Préparation du matériel

Bien agiter le matériau dans son emballage d'origine avant l'application. Diluer le matériau avec de l'eau jusqu'à un rapport de mélange de 1 : 1, en fonction de la porosité du support.

Consommation

Mode d'application	Consommation approx
Par couche	0,10 - 0,40 l/m²

La consommation de matériau dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne peuvent servir que d'orientation. Le cas échéant, les valeurs de consommation exactes doivent être déterminées sur l'objet.

Applikation

Peindre, rouler

Appliquer et faire pénétrer le matériau, par exemple à l'aide d'une brosse à plafond, ou le pulvériser à l'aide d'un pistolet Airless. Prendre les mesures appropriées pour se protéger du brouillard de pulvérisation. Les couches de fond ne doivent pas former de couche brillante.

Séchage, durcissement, temps de recouvrement

Le produit sèche physiquement par évaporation de l'eau. Une humidité de l'air élevée, un faible échange d'air et des températures basses prolongent le temps de séchage. A +20 °C de température de l'air et du support et 65 % d'humidité relative : recouvrable après environ 12 heures.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Livrer

Teinte de couleur

Pigmentation jaune

Stockage

Conditions de stockage

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel. Protéger des rayons directs du soleil.

Durée de stockage

La meilleure qualité dans l'emballage d'origine non ouvert est garantie si les conditions de stockage sont respectées jusqu'à l'expiration de la durée maximale de stockage. Ceci est indiqué par le numéro de lot sur l'emballage.
Explication du numéro de lot :
Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine calendaire.
Exemple : 6450013223 - Durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine en 2026.
Consommer rapidement après ouverture. Les impuretés introduites peuvent réduire la durée de conservation, p. ex. par des outils sales.

Élimination

L'élimination correcte des déchets est essentielle pour la protection de l'environnement et le respect des dispositions légales. Il est important de se renseigner sur les exigences spécifiques de votre région et de s'assurer que tous les matériaux sont correctement classés et éliminés. En cas d'incertitude, il convient de toujours consulter les autorités compétentes ou les entreprises d'élimination des déchets.

Marquage

Groupe de produits

Apprêt

Composition

Selon la directive VdL Peintures pour le bâtiment
Dispersion de polymères
Eau
Éther de glycol
Agent hydrophobe
Épaississant
Agent anti-mousse
Agent de protection de stockage à base de CIT/MIT 3:1
Agent de protection de stockage à base de BIT/ZPT

GISCODE

BSW20

Sécurité

Ce produit est soumis à l'obligation de marquage conformément au règlement CE en vigueur. Consulter la fiche de données de sécurité ! Les consignes de sécurité se réfèrent au produit prêt à l'emploi, non transformé.

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH208

Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [no CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques. Il s'agit d'agents de conservation. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Remarques particulières

Les informations et données contenues dans cette fiche technique sont destinées à garantir l'usage et l'aptitude à l'emploi habituels et sont basées sur nos connaissances et notre expérience. Elles ne dispensent toutefois pas l'utilisateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'utilisation. Les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique ne doivent être effectuées qu'après consultation. Sans autorisation, elles se font aux risques et périls de l'utilisateur. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits.

Avec la parution d'une nouvelle fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Gonon System AG
Flüelistrasse 5 / Postfach
8226 Schleitheim
+41 52 687 47 47

Gonon System SA
Route des Barges 1
1680 Romont
+41 26 652 90 30

info@gonon.ch
www.gonon.ch