

Produktdatenblatt

goCombi Klebe & Armierungsmörtel

Mineralischer Kombinationsmörtel zum Kleben, Armieren und Renovieren, faserarmiert, filzbar



Version 4.10.2024

Beschreibung

Anwendung

- Aussen und innen
- Renovierungsmörtel für Sanierung und Überarbeitung von mineralischen und nahezu allen organischen Untergründen
- Zum Verkleben von Dämmplatten und Putzträgerplatten auf mineralischen und organischen, nicht elastischen Untergründen
- Zur Erstellung dünn- bis mittelschichtigen Armierungsschichten
- Im Sockelbereich mit Anstrichsystem anwendbar
- Einsetzbar als universelle Haftbrücke
- Als strukturierter oder gefilterter Oberputz auf Armierungsschicht goCombi Klebe & Armierungsmörtel mit Anstrichsystem
- Als Klebe- und Armierungsmasse für gonon System Wall

Eigenschaften

- Integrierter Schutz gegen Feuchtigkeit
- Faserverstärkt
- Hohe Klebkraft und Haftung am Untergrund
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Filzbar und strukturierbar
- Hoch wasserabweisend
- Hoch witterungsbeständig

Technische Daten

Merkmale	Norm / Prüfvorschrift	Wert / Einheit	Hinweise
Minimale Schichtdicke		4 mm	Armierung
Maximale Schichtdicke		7 mm	Armierung
Mörtelklasse	EN 998-1	CS III	
Mörtelklasse	DIN 18550-1/-2	P III	
Festmörtelrohddichte	EN 1015-11	1,4 g/cm ³	
Biegezugfestigkeit	EN 1015-11	3,1 N/mm ²	
Druckfestigkeit	EN 1015-11	5,5 N/mm ²	
E-Modul dynamisch	TP BE-PCC	5.800 N/mm ²	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ		≤ 25	
Wasseraufnahme	ETAG 004	$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$	
Wasseraufnahme	EN 1015-18	$C \leq 0,20 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}0,5)$	$W_C 2$
Wärmeleitfähigkeit	EN 1745	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=50%	Tabellenwert
Wärmeleitfähigkeit	EN 1745	$\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=90%	Tabellenwert
Brandverhalten	DIN 13501-1	A2-s1, d0	
Ergiebigkeit		780 L/t	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

Anforderungen

Der Untergrund muss fest, eben, trocken, tragfähig und frei von Fetten und Staub sein. Gegebenenfalls bauseitig prüfen, ob die Befestigung für den Untergrund geeignet ist. Feuchte oder nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden in den nachfolgenden Beschichtungen führen, z. B. Blasenbildung, Risse.

Vorbereitungen

Prüfen, ob vorhandene Beschichtungen geeignet und tragfähig sind. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen. Gegebenenfalls den Untergrund reinigen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: +5 °C
Oberste Untergrund- und Lufttemperatur: +30 °C

Verarbeitungszeit

Bei +20 °C: ca. 60 Minuten

Mischungsverhältnis

5,5 l Wasser pro 25 kg Material

Materialzubereitung

Wasser vorlegen und Werk trockenmörtel hinzugeben. Ca. 2 Minuten mischen. Ca. 3 Minuten reifen lassen. Ca. 30 Sekunden nachmischen.

Verbrauch

Anwendungsart	ca. Verbrauch
Armierung	5,00 - 8,00 kg/m ²
Verklebung von EPS-Hartschaumplatten	4,50 - 6,00 kg/m ²
Verklebung von Mineralwolleplatten und Weichfaserplatten	6,00 - 7,00 kg/m ²
Kleberauftrag auf die Wand bei EPS Hartschaumplatten und Speedlamellen	6,50 - 8,00 kg/m ²
Zusätzliche Verklebung von Dämmplatten bei Schienenbefestigung	2,00 - 2,50 kg/m ²
Verklebung von Resol-Dämmplatten	4,00 kg/m ²
Egalisierungsmasse für Dübelköpfe und Vertiefungen, sowie als Feinspachtel	1,00 - 1,50 kg/m ²
Strukturierte Oberfläche 2 mm bis 5 mm	2,50 - 6,50 kg/m ²
Gefilzte Oberfläche, 2-lagig, im Mittel 3 mm	3,75 - 4,20 kg/m ²
Pro mm Schichtdicke	1,28 kg/m ²

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.

Beschichtungsaufbau

Gegebenenfalls den Untergrund grundieren. Wenn goCombi Klebe & Armierungsmörtel als Oberputz verwendet wird, dann die Armierungsschicht aus goCombi Klebe & Armierungsmörtel grundieren. Auf den Oberputz einen 2-fachen Farbanstrich auftragen.

Applikation

Manuell, maschinell

Verwendung als Klebemasse:

Das Produkt maschinell oder manuell mit einer rostfreien Stahltraufel auftragen. Die Dämmplatten sofort in die frische Klebeschicht drücken oder einschwimmen und anpressen.

Klebeflächenanteil der Dämmplatte bei Auftrag der Klebemasse auf Dämmplatte:

min. 40%

Verwendung als Armierungsmasse:

Das Produkt maschinell oder manuell mit einer rostfreien Stahltraufel auftragen. Das Gewebe vollständig in das obere Drittel der noch feuchten Armierungsschicht einbetten. Die Gewebestöße müssen 10 cm überlappen. An Gebäudeöffnungen (z. B. Fenster- und Türleibungen) diagonal armieren.

Empfohlene mittlere Armierungsschichtdicke: 4 - 7 mm.

Der angegebene Wert ist ein Richtwert. Abhängig vom Anwendungsfall (z. B. in Ecken und Laibungen) kann die Schichtdicke deutlich abweichen. Wenn das Produkt zur Überarbeitung alter Fassaden oder als Ausgleichsspachtelmasse verwendet wird, dann ist die max. Schichtdicke 10 mm.

Wenn das Produkt als Oberputz verwendet wird, dann muss die Armierungsschicht auch aus goCombi Klebe & Armierungsmörtel bestehen.

Strukturierte Oberfläche:

Das Produkt gleichmässig mit einer rostfreien Stahltraufel auftragen. Schichtdicke: min. 2 mm, max. 5 mm

Die Oberfläche mit einer Traufel, einem Schwamm oder einem ähnlichen Werkzeug strukturieren.

Gefilzte Feinputzoberfläche:

Arbeitsgang 1: Je nach Untergrundbeschaffenheit eine Ausgleichsspachtelung auftragen.

Arbeitsgang 2: Das Produkt als Armierungsschicht auftragen und auf Korngrösse abziehen. Die Oberfläche anziehen lassen und anschliessend mit einer feinen Schwammscheibe filzen.

Arbeitsgang 3: Die Oberfläche grundieren und anschliessend einen zweifachen Farbanstrich auftragen.

Empfehlung:

Maschinelle Verarbeitung mit Mischer und/oder Pumpe. Das Produkt ist mit gängigen Feinputzmaschinen spritzbar.

Die angegebenen Werkzeuge sind Empfehlungen

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

Die Trocknung ist abhängig von Temperatur, Wind und relativer Luftfeuchtigkeit. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen die zu bearbeitende oder frisch erstellte Fassadenfläche durch geeignete Schutzmassnahmen schützen, z.B. durch einen Regenschutz. Die Aushärtung ist abhängig von den Witterungsbedingungen und dauert ca. 1 Tag/mm Schichtdicke. Bei +20 °C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit: überarbeitbar nach ca. 24 - 48 Stunden.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Weitere Verarbeitungshinweise siehe Verarbeitungsrichtlinien zu den Systemen.

Liefern

Farbton

Naturweiss

Verpackung

Sack und BigPack

Lagerbedingungen

Trocken lagern.

Lagerdauer

Dieses Produkt ist chromatreduziert bzw. chromatarm. Die beste Qualität im Originalgebilde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden. Erläuterung der Chargen-Nr.:

Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche

Beispiel: 6450013223 - Lagerdauer bis Ende 45.KW in 2026

Entsorgung

Entsorgung entsprechend der behördlichen Vorschriften. Verpackung vollständig entleeren und dem Recycling zuführen.

Produktgruppe

Spachtelmasse

Zusammensetzung

Weisszement

Polymerpulver
Kalkhydrat
Mineralische Füllstoffe
Faserfüllstoffe
Verdicker
Hydrophobierungsmittel

GISCODE

ZP1

Sicherheit

Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten! Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt. Je länger frischer Putz auf Ihrer Haut verbleibt, umso grösser ist die Gefahr von ernsten Hautschäden. Kinder von frischem Putz fernhalten! Den Arbeitsschutzhinweisen des Herstellers während der Verarbeitungsphase sind unbedingt Folge zu leisten. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.